


# KLEIBERIT 706.1.50 ME

## Reaktiver PUR-Schmelzklebstoff

### Anwendungsgebiet

- Flächenkaschierung
- Gute Adhäsion zu unterschiedlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, Holzwerkstoffe, PMMA, PC, GFK, Alu, Blech  
(je nach Werkstoff Vorbehandlung notwendig)
- Bedingt durch die lange offene Zeit, auch für großflächige Verklebungen geeignet
- Verklebung im Schiffsbau  
KLEIBERIT 706.1.50 ME entspricht IMO FTP-Code Teil 5  
Zulassung gemäß Prüfbescheinigung BG Verkehr (Dienststelle Schiffsicherheit) für den internationalen Einsatz  
entsprechend Modul B)



Zulassungsnummer: 118493-00  
Zertifizierte Auftragsmenge: 100 g/m<sup>2</sup>

### Vorteile

- Sehr hohe Anfangsfestigkeit
- Nach der Vernetzung werden hochwärmefeste, wasserfeste, sehr kältebeständige und hochbelastbare Verbindungen erzielt

### Eigenschaften des Klebstoffes

**Basis:** Polyurethan  
**Dichte:** ca. 1,1 g/cm<sup>3</sup>  
**Viskosität (am Tage der Herstellung)**  
**- Brookfield HBTD 10 Upm:**  
 bei 120 °C: 18.000 ± 4.000 mPa·s  
 bei 140 °C: 9.000 ± 2.000 mPa·s

**Kennzeichnung:** siehe unser Sicherheitsdatenblatt

**- ME-Produkt (Micro-Emission)**  
**Restmonomergehalt < 0,1 %**

Schmelzklebstoffe geben auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Verarbeitungstemperatur Dämpfe ab. Hierbei treten oftmals Geruchsbelästigungen auf. Werden die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen über einen längeren Zeitraum erheblich überschritten, so entsteht darüber hinaus die Gefahr der Entwicklung schädlicher Zersetzungsprodukte.

Deshalb sind Maßnahmen zur Beseitigung der Dämpfe, z.B. durch geeignete Absaugung, zu treffen.

### Verarbeitung

Für Flächenkaschierungen wird KLEIBERIT 706.1.50 ME aus Abschmelzanlagen auf - für PUR-Schmelzklebstoff geeigneten - Walzenauftragsmaschinen verarbeitet.

Die zu verarbeitenden Substrate sind vor der Verarbeitung zu klimatisieren. Nachfolgende Parameter sind Mindestanforderungen für die Verarbeitung:

Raumklima: ab 20 °C/40 % rel. Luftfeuchte  
 Substrattemperatur: ab 20 °C  
 Klebstoffauftragstemperatur: 120 - 130 °C  
 Klebstoffauftragsmenge: ab 80 g/m<sup>2</sup> bei Laminaten  
 ab 50 g/m<sup>2</sup> bei Folien

Offene Zeit unter genannten Bedingungen: bis zu 8 Minuten.

Generell sind die für die jeweilige Anwendung optimalen Bedingungen vor Ort beim Anwender durch Vorversuche zu ermitteln, zu dokumentieren und laufend zu kontrollieren.

Für eine chemische Vernetzung der PUR-Schmelzklebstoffe ist Feuchtigkeit notwendig. Auf ausreichende Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung ist daher zu achten.

### Verarbeitungsgeräte

- Tankgeräte mit Stickstoffabdeckung
- Fassschmelzanlagen für 20 Liter-Gebinde
- Geeignete Walzensysteme

# KLEIBERIT 706.1.50 ME

## Reinigung

Nach Beendigung der Arbeiten mit KLEIBERIT 706.1.50 ME das Auftragsaggregat leer fahren bzw. Restklebstoff ablassen und sofort Reinigungsmasse KLEIBERIT 761.8 nachlegen, aufschmelzen und durch Reverslauf der Walzen austragen, bis letzte Reste vom PUR-Schmelzklebstoff entfernt sind.

Vernetzter PUR-Schmelzklebstoff kann nur mechanisch entfernt werden.

## Gebindegrößen

### KLEIBERIT 706.1.50 ME:

Hülsen	20 kg netto
Blechfass	200 kg netto

### Reinigungsmasse

#### KLEIBERIT 761.8:

Kunststoffeimer	20 kg netto
Fibertrommel	136 kg netto

Weitere Gebindegrößen auf Anfrage.

## Lagerung

KLEIBERIT 706.1.50 ME ist in ungeöffneten Originalgebinden ca. 12 Monate lagerfähig.

Vor Feuchtigkeit schützen!

Stand 29.07.2021 lz, ersetzt frühere Version

#### Klebstoff- und Gebinde-Entsorgung

Abfallschlüssel      080409  
 080410 – Klebstoff vollständig ausgehärtet

Unsere Gebinde sind aus recyclingfähigem Material. Gut entleerte Gebinde können der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### Service

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung. Prüfen Sie selbst, ob sich unser Produkt für ihre Zwecke eignet. Eine Haftung, die über den Wert unseres Produktes hinausgeht, kann aus den vorliegenden Ausführungen nicht hergeleitet werden, auch nicht aus der Inanspruchnahme unseres kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten Beratungsdienstes.

Nur für gewerbliche Anwender

Seite 2 von 2